

## PRODUKTDATENBLATT

### „GLOBAL“ Buchen-Multiplex

Verleimung:	nach EN 314-2 (Klasse 2 für die Innen- und geschützte Außenanwendung), optisch dunkle Leimfugen
Abmessungen:	2500 x 1500 mm Faserrichtung der Deckfurniere in Richtung des zuerst genannten Maßes 2500 x 1250 oder 1220 mm bei geschlossener Ladung auf Anfrage
Dicken:	ca. 15, 18, 20, 25, 30, 40 mm andere Dicken bis 60 mm auf Anfrage
Decklagen:	Buchen-Schälurniere, Qualität II/II nach EN 635-2, Furnierlagendicke vor dem Verpressen und Schleifen ca. 2,2 mm, beidseitig geschliffen
Innenlagen:	Buchen-Schälurniere nach dem Ausschneiden größerer Äste und Risse gefügt, Dicke vor dem Verpressen in der Regel ca. 2,2 mm, jedoch variabel
Aufbau:	Symmetrisch – Furnierlagen kreuzweise geschichtet, parallele Mittellagen möglich
Kanten:	Sägeschnitt, Kantenbild gemäß Beschreibung „Innenlagen“, evtl. geringfügiges Spachteln erforderlich
Rohdichte:	ca. 750 kg/m <sup>3</sup>
Gütesicherheit:	Güteüberwachung, Qualität, Toleranzen und technische Daten nach EN 13986:2004. Formaldehydemissions-Klasse E05-2020 (entspricht den Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung). Buchen-Multiplex kann sich unter Klimaeinflüssen maßlich verändern.
Liefereinheiten:	Inhalt je Pack bei 2500 x 1500 mm: 15 mm dick = 30 Platten, ca. 1,7 m <sup>3</sup> 18 mm dick = 25 Platten, ca. 1,7 m <sup>3</sup> 20 mm dick = 20 Platten, ca. 1,5 m <sup>3</sup> 25 mm dick = 15 Platten, ca. 1,4 m <sup>3</sup> 30 mm dick = 15 Platten, ca. 1,7 m <sup>3</sup> 40 mm dick = 10 Platten, ca. 1,5 m <sup>3</sup> Bei Ladungen keine Pack-Einteilung.



Für besondere konstruktive Anforderungen fragen Sie bitte nach „Delignit®-BFU BU 100“ mit CE-Zertifizierung.

#### BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH

32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351

w w w . d e l i g n i t . c o m

Stand: 10-2025