PRODUKTDATENBLATT

Delignit®-Feinholz® F1

Spezial-Sperrholz aus Buche fur Modell- und Vorrichtungsbau, insbesondere für filigrane Teile, Rippen mit hoher Festigkeit, für Architekturmodelle und andere technische Einsatzbereiche.

Verleimung: nach EN 314-2, Klasse 2 (Verleimung für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet)

Abmessungen: 1250 x 1250 mm
Mitlieferung von Über-/Untermaßen vorbehalten

Dicken: ca. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm

Deck- und Innenlagen: Buchen-Schälfurniere ausgesuchter Qualität, Furnierlagendicke vor dem Verpressen ca. 0,45 bis 0,75 mm (Sonderaufbau bis ca. 0,9 mm) Oberflächen ungeschliffen

Aufbau: Symmetrisch, Furnierlagen kreuzweise geschichtet, parallele Mittellagen möglich

Kanten: Sägeschnitt

Kantenbild: Dichte Furnierlagen

Rohdichte: ca. 800 kg/m³

Typen:

Ausführungen	Aufbau	Dicke ca.
F 1 / 3 F	3-fach	1,0 mm
F 1 / 3 F	3-fach	1,5 mm
F 1 / 5 F	5-fach	2,0 mm
F 1 / 5 F	5-fach	2,5 mm
F 1 / 5 F	5-fach	3,0 mm
F 1 / 7 F	7-fach	4,0 mm
F 1 / 7 F	7-fach	5,0 mm
F 1 / 9 F	9-fach	6,0 mm

Gütesicherheit: Güteüberwachung, Qualität, Toleranzen und technische Daten nach EN 13986:2000. Formaldehydemissions-Klasse E 1 (entspricht den Vorschriften der Chemikalienverordnung). Buchen-Feinholzplatten können sich unter Klimaeinflussen maßlich verändern.

Status 01/2017

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH
32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351
w w w . d e l i g n i t . c o m