

PRODUKTDATENBLATT

„GLOBAL HL“ (Helle Leimfuge) Buchen-Multiplex

Verleimung:	nach EN 314-1 (Klasse 1 für die Innenanwendung), optisch helle Leimfugen
Abmessungen:	2500 x 1500 mm Faserrichtung der Deckfurniere in Richtung des zuerst genannten Maßes
Dicken:	ca. 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm
Decklagen:	Buchen-Schäl-furniere, Qualität II/II nach EN 635-2, beidseitig geschliffen, Furnierlagendicke vor dem Verpressen und Schleifen ca. 2,2 mm
Innenlagen:	Buchen-Schäl-furniere nach dem Ausschneiden größerer Äste und Risse gefügt, Dicke vor dem Verpressen in der Regel ca. 2,2 mm, jedoch variabel
Kanten:	Sägeschnitt, Kantenbild gemäß Beschreibung „Innenlagen“, evtl. geringfügiges Spachteln erforderlich
Rohdichte:	ca. 750 kg/m ³
Gütesicherheit:	Güteüberwachung, Qualität, Toleranzen und technische Daten nach EN 13986:2000 Formaldehydemissions-Klasse E05-2020 (entspricht den Vorschriften der Chemikalienverordnung) Buchen-Multiplex kann sich unter Klimaeinflüssen maßlich verändern



Liefereinheiten:	Inhalt je Pack bei 2500 x 1500 mm:
	15 mm dick (7-fach) = 30 Platten, ca. 1,7 m ³
	18 mm dick (9-/11-fach) = 25 Platten, ca. 1,7 m ³
	20 mm dick (9-/11-fach) = 20 Platten, ca. 1,5 m ³
	25 mm dick (11-/13-fach) = 15 Platten, ca. 1,4 m ³
	30 mm dick (13-/15-fach) = 15 Platten, ca. 1,7 m ³
	40 mm dick (17-fach) = 10 Platten, ca. 1,5 m ³
	50 mm dick (21-fach) = 5 Platten, ca. 0,9 m ³
	Bei Ladungen keine Pack-Einteilung.

Für besondere konstruktive Anforderungen fragen Sie bitte nach „Delignit[®]-Bau-Furniersperrholz BFU BU 100“ mit Güteüberwachung und bauaufsichtlicher Zulassung.

Stand: 10/2025